



PROTEGA TOPCOAT W

Skyddsfärg för brandskyddsfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Vattenburen, brytbar skyddsfärg. Finns i matt eller halvmatt i två baser, vit eller clear, för att nå önskad kulör. Godkänd för att användas till Protegas vita och vitttonade brandskyddsfärger. Observera att Topcoat W inte kan användas till vår transparenta brandskyddsfärg. Används som skyddsfärg och godkänd för brandklassen, B-s1,d0 med brandskyddsfärgen Protega Wood-S, vit eller vitttonad. För vitttonad yta välj alltid Topcoat W, clear. Utmärkt även som snygg avslutning på bärande konstruktioner av trä med Novatherm 2FR och 4FR eller bärande stål med produkten Protega Steel 1001 eller Protega Steel 1002.

APPLICERING

Vid applicering av Protega Topcoat W som skyddsfärg på Protegas brandskyddsfärger är det viktigt att inte överstiga föreskrivna färgmängder. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Produkten appliceras med fördel genom luft eller luftlös (airless) spruta. Vid sprutapplikering rekommenderas att använda värmepaket/värmeslang för att minska sprutdimma samt för förbättrad sprutbild. Rekommenderad storlek på munstycket är 0,012" – 0,017" och sprutvinkeln på munstycket väljs utifrån objektet som skall appliceras, vanligtvis 20-50°. Applicera med ett avstånd om ca 40-50 cm från ytan.

Undvik inandning av sprutdimma och långvarig hudkontakt. Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller helmask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. Se produktens säkerhetsdatablad.

Om rollerapplicering väljs bör man tänka på att applicera ett tunt skikt utan att efterrolla på redan målad yta, låt torka. Applicera sedan skikt två på samma sätt för full täckning. Säkerställ alltid att rätt mängd applicerats med hjälp av Protega våtfilmskam. Vid mörka kulörer kan brandskyddsfärgen pigmenteras för att inte lysa igenom.

TORKTID

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av max 50% gäller följande riktvärden: Damm torr ca 2 tim. Genom torr ca 8 tim.

ÖVRIGA DATA

Viskositet: Viskös

Spec. vikt: 1,3

Torrhalt: 53%

Lagring: 12 mån vid öppnad förpackning. Får ej utsättas för frost.

Förpackning: 5 liters plasthink

Art. nr Protega Topcoat W vit:

2110-10, vit matt

2110-20, vit halvmatt

Art. nr Protega Topcoat W clear:

2110-12, clear matt

2110-22, clear halvmatt

FÄRGMÄNGDER

Topcoat W på Protega Wood-s, brandklassen B-s1,d0

Färgmängd g/m ²	Våtfilm µm	Torrilm µm
max 100	max 75	max 40

Topcoat W på Novatherm 2FR/4FR, brandklassen R30-R60

Färgmängd g/m ²	Våtfilm µm	Torrilm µm
max 100	max 75	max 40

Topcoat W på Steel 1001/1002, brandklassen R30-R120

Färgmängd g/m ²	Våtfilm µm	Torrilm µm
100-150	75-112	40-60

GODKÄNNANDE & BEDÖMNINGAR

TG SC0507-14 för ytskikt B-s1,d0 (klass I och enligt EN 13501-1:2007. TG 0087/99 för brandisolering av bärande träkonstruktioner, ETA-20/1123 för bärande stålkonstruktion med Protega Steel 1001 och TG 1705 för Protega Steel 1002.

Rekommenderad av Byggvarubedömningen. Bedömd av Sundahus, registrerad i Basta och i databas för byggprodukter som kan användas i svanenmärkta byggnader. Protega Topcoat W har även en EPD, (Environmental product declaration). EPD registrerings nr. S-P-05708, se vidare: www.environdec.com