



PRODUKTDATABLAD

WIBO's Linoljebaserade LASYRFÄRGSOLJA är gjord för att användas som medium vid ådring och/eller marmorering.

Förarbete

Lasyrfärgsoljan är gjord för att fungera på WIBO's Slipstrykningsfärg bruten i önskad kulörbottenton.

Eftersom Lasyrfärgsoljan bygger på vätande oljor är det viktigt att inte underlaget suger ojämnt och att det inte heller är för fett om man vill kunna styra utseendet.

Målning

Fungerar i de flesta tekniker.

Lasyrfärgsoljan är byggd för att stå öppen lite längre tid för att man skall hinna tillbaka och göra justeringar om det behövs och man har normalt <1 timme på sig beroende på påförd mängd.

Det faktum att oljan står öppen lite längre ger en mjukare film som kan behöva skyddas med en fernissa om handlar om utsatta.

WIBO's Linoljefernissa är specialgjord för att inte bli för hård och dra sönder underlaget när den torkar. Beroende på klimatförhållandet där man laserar bör man avvakta en eller ett par veckor innan fernissningen utförs.

Efter målning / underhåll

Verktyg rengörs i såpa och vatten.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

Användningsområde	Ytor som skall dekoreras
Bindemedel	Kokt linolja, förtjockare
Brandklass	Ej brandfarlig
Lagring	Ca. 2–3 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Beroende på teknik
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	< 24 timmar

Övrig teknisk information – se burketikett

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.