

Sylitol Bio Innefärg

Helmatt silikatfärg för tak och väggar inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Helmatt silikatfärg med organiska tillsatser för målning av tak och väggar inomhus.
Materialegenskaper	Tak och väggar inomhus ■ Helmatt silikatfärg ■ Diffusionsöppen ■ Konserveringsmedelsfri
Förpackningsstorlekar	5 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 (5L & 10L) Bas 3 (5L) Kulörer i begränsat utbud
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Kalivattenglas med organiska tillsatser
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Sylitol Bio Innefärg är särskilt lämpad för målning på puts, betong, gipsskivor samt ytor som tidigare målats med dispersionsfärg (t ex vanlig matt väggfärg). Före målning ska ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Kraftigt sugande ytor, ex ny puts eller putslagningar, kan primas med Sylitol Koncentrat 111 utspädd 2:1 med vatten för att mätta ytan vilket ger en jämnare kulör. Men måste inte användas för att uppnå vidhäftning. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt som avsköljes noga. Vid blankare färger eller vid påläggning av tjocka skikt kan det uppkomma små krackeleringar som inte påverkar färgens vidhäftning och försvinner vid andra strykningen. Stryk en eller två gånger med Sylitol Bio Innefärg beroende på ytans beskaffenhet. Vid två strykningar kan första strykningen spädas med 5 % vatten. Färgen målas vått i vått för att minska risk för kulörskiftningar, speciellt vid målning med mörkare kulörer. En viss kulörskiftning är naturligt för silikatfärger vilket man får räkna med kan uppkomma.
----------------	---



TEKNISK INFORMATION

Förtunning	Vatten
Förbrukning	6 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8°C Damm torr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genom torr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,026 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: 50° Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Etsar glas och metall. Diffusionsöppenhet s_d H ₂ O < 0,02 m

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: februari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.