

Sylitol Fasadfärg

Silikatfärg för mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

■ Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1

Bas 3

Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.

Glans

2, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas, dispersion

■ Diffusionstal luftlagertjocklek s_dH_2O : <0,01 m

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse

Användes på mineraliska underlag som puts, betong, cementfiberskivor samt ytor där det tidigare målats med KC-färg eller silikatfärg.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Sugande och stoftiga ytor t.ex lagningar grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På svagt och jämnt sugande ytor av enhetlig karaktär, utan lagningar och olika beskaftenheter kan man istället för en första behandling med Koncentrat 111 späda första färgskiktet med 10% konzentrat 111.

Ytor med mikrosprickor och lagningsskarvar ges en strukturutjämnande behandling med Minera Universal före slutmålningen.

Första strykningen med Sylitol Fasadfärg späds med max 10% Sylitol Koncentrat 111 medan andra strykningen påföres oförtunnad eller spädd med max 5% Sylitol Koncentrat 111.



TEKNISK INFORMATION

	Sylitol Fasadfärg motsvarar i sin sammansättning DIN 18 363, avsnitt 2.4.1.
Förtunning	Sylitol Koncentrat 111
Förbrukning	6-8 m ² /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,023-0,027 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Sylitol Koncentrat
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: januari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.