

DEMIDEKK Performance

Produktbeskrivning

Typ

Akrylbaserad färg för utvändigt trä.

Egenskaper och fördelar

En modern akrylatfärg som är lätt att lyckas med, med effektiv applicering och snabb torktid. Färgen är väderbeständig och ger ett långvarigt skydd och ett nymålat utseende länge.

Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunning**. Rekommenderas på nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålade trä utomhus.

Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask
och mögeldesinfektion



Förvaras frostfritt



Vatten/
JOTUN Penseltvätt

Produktdata

Emballagestorlek	3 och 10 liter.
Tillgängliga baser	Vit, A-, B- och C-bas.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Glans	Halvblank 25
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym% (Vit)
Litervikt	1 - 3 (Vit)
pH värde	8.6
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Undvik applicering i direkt solljus. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljefärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålnings. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel.
Produkten är lätt att stryka ut, det är därför viktigt att den påføres fylligt. Detta för att uppnå korrekt filmtjocklek.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,018"
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Rengöres med vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktthocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	6 – 9	111 – 167	44 – 67
Rekommenderad, hyvlat trä:	8 – 11	91 – 125	36 – 50
Kommenterar:	Beroende på underlaget.		

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Lägre temperatur och högre luftfuktighet förlänger tiden för övermålning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	0,5 timmar
Övermålningsbar efter	2 timmar

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Rengöres med JOTUN Kraftvask och slipas. Bart, friskt trä påføres VISIR Oljegrunning . Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs. utan att lasyren får torka mellan strykningarna. VISIR Oljegrunning klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Slutstrykning: DEMIDEKK Performance . Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.
Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor:	Rengör med JOTUN Kraftvask . Stålborstas/skrapas. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfiber. Applitera VISIR Oljegrunning . Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Slutstrykning: DEMIDEKK Performance . Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.
Tidigare behandlat trä:	Rengöres med JOTUN Kraftvask . Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Bart trä som uppstått efter slipning/skrapning skall grundas med VISIR Oljegrunning . Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs. utan att lasyren får torka mellan strykningarna. Slutstrykning: 2 strykningar DEMIDEKK Performance .
Hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner:	Rengör med JOTUN Kraftvask . Metall grundas först med 2 strykningar QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: 2 strykningar DEMIDEKK Performance .

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Svanenmärket (2097 0003)

BREEAM International (2021) / BREEAM® International (2016)

- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):

- Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.

- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska prioriteringslistan (A20-listan) och REACH

godkännande-/auktorisationslista – Bilaga XIV, förbud och begränsningar – Bilaga XVII och SVHC-kandidatlista.

BREEAM® NOR (2016):

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.

- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.